



質 検 査 報 告 書

年 月 日

品名・品番		バスタオル (草木染)		NO. 1		納 会 社 名						
表示事項	組成表示	適・不適		取扱表示	適・不適		入 地 区 ・ 店 名 M D					
				サイズ表示	適・不適			先 分 類 コード 商 品 コード				
				原産国表示	適・不適				納入者コード			
製品検査	材 料 良・不良	耐 洗 濯 性	103・104・105・106・ネット 中性・タンブル・吊・平 アイロン()・ドライ()		外 観 良・不良	寸 法 誤 差	JIS L1096 DE	JIS L1096 GE				
	縫 製 良・不良		縫 製 良・不良	色 相	堅 牢 度	級	たて	よこ	たて	よこ		
検査	項目	試験方法	生地	No. 1	2	3	4	5	6			
	耐光 (級)	JIS L 0842第3露光法	変	3 以上	3 未満	3 未満	3 未満	3 以上	3 未満			
	洗濯 (級)	JIS L 0844 (A-2号)	変	4	4	4	3-4	4-5	4			
			汚	3-4:4	4:4	3-4:4	3:4	4:4-5	3-4:4-5			
	汗 (級)	JIS L 0848 A法 (酸・アルカリ)	変	4-5:4-5	4-5:4-5	4-5:4-5	4-5:4-5	4-5:4-5	4-5:4-5			
			汚	4:4	4:4	4:4	3-4:3-4	4-5:4-5	3-4:3-4			
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II 形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	5	4-5			
湿			3	3-4	3	3	4	3-4				
繊維識別	JIS L 1030	%										
引張り強さ (N)	JIS L 1096 ラベルドストリップ法	たて										
ホルムアルデヒド	乳児用(A-Ao)・下着用(ug/g)	よこ										
生地見本	1		2		3		4		5		6	
<p>依頼者の希望項目に限る 貼付生地に限る</p>												
受付 /	13年 12月 13日	発	平成 13年 12月 21日		検 機	財団法人 日本タオル検査協会		検 査 料	円	円		
行		行	TS-1645/1・2		査 関	中野区日本交		料	円	円		
									(合計)		円	円

適用規格 (G) JIS L 1096
製品検査 合格→不合格
生地検査 合格(→) 不合格(←)

社 会 名
又 は 検 査 機 関 名
判 定 者
財団法人 日本タオル検査協会
中野区事務所

